

## クロマツペレット品質分析結果(渡会電気土木)

分析項目	単位	分析結果	ISO規格(A1)
直径	mm	7.2	6~8±1
長さ	mm	14.7	3.15~40
かさ密度	kg/m <sup>3</sup>	710	600~750
真発熱量	MJ/kg	17.3	16.5 ≤
水分	wt%	6.3	≤10
微粉率	wt%	0.2	≤1
機械的耐久性	wt%	98.4	97.5 ≤
灰分	wt%	0.7	≤0.7